

LANDECOLOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1













IMPRIMACIÓN FONDO NITRO MATE

Imprimación nitrocelulósica para la industria de la madera en general.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20ºC):* 1,450 ± 0,05 gr. / litro a 20ºC.
- *Viscosidad:* 110 ± 5 UK a 20ºC.
- *Acabado:* Mate.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco al tacto:* 10 minutos.
  - *Seco sin pegajosidad:* 20 minutos.
  - *Seco total:* 2 horas.
- *Tiempo de repintado:* Mínimo 2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de ***3-4 m²/kg***., dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para ***el lacado de maderas*** como fondo y para la industria en general.
Válido para exterior e interior.
Aspecto sedoso y secado rápido.
Un ***disolvente no adecuado*** ocasionaría problemas de adherencia en la pintura.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1













IMPRIMACIÓN FONDO NITRO MATE

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.
Aplicar a ***pistola***, diluyendo con nuestro disolvente Nitro Universal hasta obtener 25-30” CF4.

Condiciones de aplicación:	Presión:	3-4 atmósferas.
	Boquilla:	1 / 1,5 / 2 mm.
	Capas:	Una ligera.

Las herramientas deben limpiarse con disolvente Nitro Universal.

COLORES

Blanco.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores.